



شرکت سایا خوب کیمیا

با مسئولیت محدود

دریچه ورود شما جهت آشنائی و تجارت مواد اولیه ریخته گری

• فرو بور

26	55.845	5	10.811
Fe	⁵ D ₄	B	² P _{1/2}
Iron	1,83	Boron	2,04
7,874	7,9024	2,46	8,2980
1538	2861	2075	4000
(m) 126	BCC	(v) 82	rhom.
[Ar] 3d ⁶ 4s ²		[He] 2s ² 2p ¹	
+2,3		+3	

زمان تحویل	ملاحظات
مطابق سفارش	همه محصولات عرضه شده بایستی دارای برجستگی باشد که بر روی آن وزن ، شماره سریال تولید ، آنالیز و نام خریدار و زمان تولید و انقضا مصرف ثبت گردیده باشد .

محتوی معمول

Element	Ferro Boron 18-20	Ferro Boron 14-18
B	18 - 20	14 - 18
Si	3 max.	0,5 max.
S	0,045 max.	0,20 max.
Al	0,30 max.	0,5 max.
C	0,50 max.	0,50 max.
P	0,045 max.	0,05 max.

مشخصات عرضه کننده

آدرس : ایران - تهران - کیلومتر ۳۰ جاده تهران گرمسار ، شهرک صنعتی عباس آباد ساختمان فن آوری طبقه دوم واحد ۲۱۵ گروه مهندسی سایا و خوب

تلفن : ۰۲۱-۳۱۷۰۳۱۷...-۰۲۱-۷۱۵۰۴۱۵

فاکس : ۰۲۱-۸۲۱۴۲۴۲-۰۲۱-۳۷۴۴۲۴۲-۰۲۱-۷۱۵۰۴۱۵

تلفن همراه : ۰۹۱۲۷۹۵۷۰۷۷

www.sayazob.ir

aliakbari454545@yahoo.com

اندازه	بسته بندی
0.04 to 2 mm.	متناسب با درخواست به مقدار لازم Bag with 10 Kg. Drums with 200Kg. Drums with 250 Kg. Big bags with 1.000 Kg.
5 x 30 mm.	
10 to 50 mm.	